


“Fatto a Mano”




Fornace Pesci
il Cotto Imprunetino



Fornace Pesci s.p.A.

Via delle Fornaci, 26/a - 50023 IMPRUNETA (FI) - Tel. 0552012066 - 0552012117 - Fax 0552011488
www.fornacepesci.it



Il Cotto "Fatto a Mano"



Rettangolo

14x28x2,3
15x30x2,3
18x36x2,8
20x40x3



Quadro

10x10x2,3
15x15x2,3
20x20x2,3
25x25x2,6
30x30x2,8
35x35x3,4
40x40x3,2
50x50x3,8



Angolare

destro e sinistro
20x32x3,5



Listello

7x28x2,3
5x28x2,3



Gradino

20x32x3,5



Campigiana per aiuole

15x30x2,5



Sestino

28x10x4



Battiscopa

spessore cm. 1,2
30x8



Battiscopa stonato

spessore cm. 1,2
30x7,5



Rosetta

10x10

Calibri e spessori sono indicativi

Dal 1917 ad oggi è tradizione della Fornace Pesci, usare gli stessi sistemi di lavorazione per la produzione di questo prodotto. Stampi in legno riempiti da mani esperte. Curato, preciso, molto usato da architetti e restauratori. In tutte le dimensioni.

Since 1917, it has been a tradition of Fornace Pesci to use the same processing methods for the production of these tiles. Wooden moulds filled by expert hands. Carefully made, accurately sized, they are widely used by architects and restorers. In all sizes.

Seit dem Jahre 1917 bis in die heutige Zeit ist es Tradition der Ziegelbrennerei Pesci, dieselben Arbeitsweisen für die Herstellung dieses Produkts zu verwenden. Holzformen werden von Experten Händen ausgefüllt. Ein gepflegtes und präzises Produkt, das sehr oft von Architekten und Restaurateuren verwendet wird. In allen Dimensionen erhältlich.

Desde 1917, la Fornace Pesci fabrica este producto utilizando los mismos sistemas. Moldes de madera llenados por manos expertas. Esmeradamente realizado, exacto, muy utilizado por arquitectos y restauradores. En todas las medidas.

CARATTERISTICHE TECNICHE	Valore Pesci	Esame secondo
Durezza superficie (scala MOHS)	4	UNI EN 101
Resistenza a flessione (N/MM²)	7,9	UNI EN 100
Assorbimento acqua	17,2	UNI EN 99
Resistenza al gelo	resistente	UNI EN 202
Scivolosità	cuoio su superficie asciutta 0,55	UNI EN 87 - Metodo BCR
	gomma su superficie bagnata 0,79	UNI EN 87 - Metodo BCR
	gomma su superficie asciutta 0,75	UNI EN 87 - Metodo BCR

Pavimentazione realizzata con il "Cotto fatto a mano"

Flooring in "Cotto fatto a mano"
hand modeled terra cotta

Fußboden mit "Cotto fatto a mano"
handgefertigt

Piso de "Cotto fatto a mano"

